

# Cerámico Súper



Formulado para la instalación de revestimientos cerámicos hasta 40 x 40 cm, sobre pisos rígidos y en interiores.

### Algunas referencias técnicas:

- **Aspecto:** Polvo fino de color gris.
- **T° de Aplicación:** Entre 5°C y 30°C.
- **Tiempo Abierto:** 10 minutos aprox.
- **Tiempo de Trabajabilidad:** 90 minutos aprox.
- **Tiempo de fraguado:** 48 a 72 horas, dependiendo de las condiciones climáticas.
- **Clasificación:** tipo C1, según norma UNE 12004.

Formulado para la instalación de revestimientos cerámicos **sobre pisos rígidos**. Algunas de sus características son: buena adherencia, buen tiempo de corrección, fácil preparación, deslizamiento reducido.



Pisos  
(hasta 40x40 cm)



Espesores normales  
(hasta 15 mm)



Interior

### Dosificación de agua

Agregar 230 – 250 cc. de agua por cada kilo. Mezclar con revolvedor mecánico, hasta obtener una pasta homogénea.

### Espesor de aplicación

Mínimo 5 mm.  
Máximo 15 mm.

### Vencimiento

8 meses, desde su elaboración.

### Rendimiento

1,7 – 1,9 kg/m<sup>2</sup>, por mm de espesor de aplicación. Los rendimientos son variables, éstos dependerán de las condiciones de los sustratos a revestir.

## Preparación de la Base

**1** La base de aplicación debe encontrarse limpia, firme y sin restos de aceite, grasa, yeso o cualquier material que pueda actuar como desmoldante.

**2** Dependiendo de las condiciones del sustrato, se sugiere el uso de NatStone Puente de Adherencia.

**3** Para mayores consultas llenar formulario CONTACTO en [www.natstone.cl](http://www.natstone.cl)